

ภาคผนวกที่ ๔

ประกาศกระทรวง เศรษฐกร
เรื่อง มาตรฐานปอฝอก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าออก
พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้กำหนดปอฝอกซึ่งได้แก่ปอแก้วฝอกและปอกะเจาฝอกเป็นสินค้า
มาตรฐาน

ข้อ ๒. ให้กำหนดมาตรฐานปอฝอกไว้ตามรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓. ให้คานสุลการกรุงเทพฯ เป็นคานสุลการที่ผู้ส่งหรือนำปอฝอก
ออกนอกราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า

ข้อ ๔. ให้กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานปอฝอกไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ปริมาณไม่เกิน ๒๕ เมตริกตัน ๒๕๐ บาท

(๒) ปริมาณเกิน ๒๕ เมตริกตัน ๆ ละ ๑๐ บาท

ข้อ ๕. ให้กำหนดอัตราค่าบริการการออกใบรับรองมาตรฐานปอฝอกไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน ๑๐๐ บาท

(๒) ปริมาณเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน ๆ ละ ๑๐ บาท

แต่ถ้าเกิน ๕๐๐ เมตริกตัน เฉพาะส่วนที่เกิน เมตริกตันละ ๕๐ สตางค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ เป็นต้นไป.

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔

(ลงชื่อ) เณม ศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกร

มาตรฐานปอฝอก

ข้อ ๑๑. คำนิยาม

(๑) "ปอฝอก" หมายความว่า ปอแก้ว (Hibiscus cannabinus) และปอกระเจา (Corchorus capsularis หรือ Corchorus olitorius) ที่โคฝอกแล้ว

(๒) "ความยาว" หมายความว่า ความยาวของปอฝอกตามธรรมชาติที่มีโคฝอกเต็ม

(๓) "วัตถุอื่น" หมายความว่า วัตถุที่ไม่ใช่ปอฝอก

(๔) "สี" หมายความว่า สีของปอฝอกตามธรรมชาติ โดยมีได้ยอมปรือปรุงแต่ง

(๕) "ความนุ่ม" หมายความว่า ความอ่อนนุ่มของปอฝอก

(๖) "โคนแข็ง" หมายความว่า ส่วนที่แข็งกระด้างของโคนปอฝอก

(๗) "ปลายแข็ง" หมายความว่า ส่วนที่แข็งกระด้างของปลายปอฝอก

ข้อ ๑๒. ให้แบ่งชั้นของปอฝอกออกเป็น ๔ ชั้น ดังนี้

- (๑) ชั้นเลิศ (Super)
- (๒) ชั้นหนึ่ง (Grade A)
- (๓) ชั้นสอง (Grade B)
- (๔) ชั้นสาม (Grade C)

ข้อ ๑๓. ปอฝอกทุกชั้น จะต้องมีความเหนียวดี ไม่เปื่อย หรือขาดง่าย และจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๔

ข้อ ๑๔. ปอฝอกแต่ละชั้น

ก. จะต้องมีความยาว ดังต่อไปนี้

- ชั้นเลิศ ไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร
- ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง ไม่ต่ำกว่า ๑.๑๐ เมตร
- ชั้นสาม ไม่ต่ำกว่า ๐.๗๕ เมตร

ข. มีวัตถุอื่นปนไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

- ชั้นเลิศ ไม่เกินร้อยละ ๒
- ชั้นหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ ๓
- ชั้นสอง ไม่เกินร้อยละ ๔
- ชั้นสาม ไม่เกินร้อยละ ๕

ค. จะต้องมีสีและความนุ่ม ดังต่อไปนี้

- ชั้นเลิศ มีสีขาวมาก และมีความนุ่มมาก
- ชั้นหนึ่ง มีสีขาวปานกลาง และมีความนุ่มค่อนข้างมาก
- ชั้นสอง มีสีขาวคล้ำ และมีความนุ่มค่อนข้างน้อย
- ชั้นสาม มีสีคล้ำ และมีความนุ่มน้อย

ข้อ ๕. ปอพอกชั้นเลิศ และชั้นหนึ่ง จะต้องไม่มีโคนแข็งเลย แต่ชั้นสองยอมให้มีโคนแข็งได้ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร และชั้นสามยอมให้มีโคนแข็งได้ทั้งหมด

ข้อ ๖. ปอพอกชั้นเลิศ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง จะต้องไม่มีปลายแข็งเลย แต่ชั้นสามยอมให้มีปลายแข็งได้ทั้งหมด

ข้อ ๗. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง หรือปัญหาข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสี ความนุ่ม หรือความเหนียวของปอพอก ให้ถือตัวอย่างที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าจัดทำขึ้นครั้งหลังสุด เป็นมาตรฐาน

ข้อ ๘. ในกรณีที่มีการซื้อขายปอพอกตามตัวอย่าง คุณภาพของปอพอกนั้น ต้องไม่ต่ำกว่าตัวอย่างที่ผู้ซื้อตกลงไว้ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าได้เห็นชอบแล้ว

ข้อ ๙. ให้จัดทำมัดปอพอกด้วยเชือกที่ทอด้วยปอพอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งถึงสอง เซนติเมตร มัดละหนึ่ง เส้น โดยผูกปลายเชือกข้างหนึ่งกับมัดปอให้แน่น และพันรอบมัดเป็นเปราะ ๆ ตามทางยาวของมัดปอไปหาปลายอีกข้างหนึ่งมีจำนวนรวมกัน ๑๐ ถึง ๑๒ รอบ แล้วผูกปลายเชือกอีกข้างหนึ่งกับมัดปอให้แน่น

ข้อ ๑๐. ปอพอกแต่ละมัดต้องมีขนาดและน้ำหนัก ดังต่อไปนี้
ขนาดกว้าง ๔๔ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร แต่ยอมให้แตกต่างกันได้ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

น้ำหนัก (รวมทั้งน้ำหนักเชือกที่ผูกมัดด้วย) ๔๐ กิโลกรัม แต่ยอมให้แตกต่างกันได้ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม

ข้อ ๑๑. ให้ทำการตรวจสอบมาตรฐานปอฝอกไม่ต่ำกว่าร้อยละของ
จำนวนมัดปอฝอกที่จะส่งออกไปรับรองให้ทั้งหมด และการตรวจสอบ คือ ความนุ่ม โคนแข็ง
ปลายแข็ง และความเหนียว ให้ถือตามตัวอย่างที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าจัดทำขึ้นครั้งหลังสุด.

ประกาศนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๕๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๘