

ผนวก ง

ค่าการดูดซึมน้ำ

ตารางที่ ง-1

ค่าการดูดซึมน้ำจนวนต้นมันสำปะหลัง 200 กก./ ลบ.ม.

ชั้นทดสอบ	น้ำหนักก่อน แช่น้ำ (กรัม)	น้ำหนักหลังแช่ น้ำ 2 ชม.(กรัม)	น้ำหนักหลังแช่ น้ำ 24 ชม.(กรัม)	ค่าการดูดซึมน้ำ 2 ชม.(เปอร์เซ็นต์)	ค่าการดูดซึมน้ำ 24 ชม.(เปอร์เซ็นต์)
A1	2.82	7.88	8.34	179.43	195.74
A2	4.27	12.15	15.26	184.54	257.37
A3	3.07	9.26	9.35	201.62	204.56
B1	1.87	6.13	6.27	227.80	235.29
B2	2.50	6.38	10.94	155.20	337.60
B3	3.31	9.75	12.75	194.56	285.19
C1	3.09	9.48	10.72	206.79	246.92
C2	4.63	12.72	15.29	174.73	230.23
C3	3.45	11.65	13.80	237.58	300.00
ค่าเฉลี่ย				195.80	253.76

ตารางที่ ง-2

ค่าการดูดซึมน้ำจนวนต้นมันสำปะหลัง 400 กก./ ลบ.ม.

ชั้นทดสอบ	น้ำหนักก่อน แช่น้ำ (กรัม)	น้ำหนักหลังแช่ น้ำ 2 ชม.(กรัม)	น้ำหนักหลังแช่ น้ำ 24 ชม.(กรัม)	ค่าการดูดซึมน้ำ 2 ชม.(เปอร์เซ็นต์)	ค่าการดูดซึมน้ำ 24 ชม.(เปอร์เซ็นต์)
A1	8.66	23.31	26.26	169.16	203.23
A2	10.50	28.30	32.31	169.52	207.71
A3	10.72	29.31	34.17	173.41	218.75
B1	8.35	23.13	25.42	177.00	204.43
B2	11.23	29.04	33.34	158.59	196.88
B3	9.60	25.85	30.42	169.27	216.87
C1	6.10	18.03	20.44	195.57	235.08
C2	6.98	20.43	23.69	192.69	239.39
C3	9.40	26.09	31.34	177.55	233.40
ค่าเฉลี่ย				158.85	217.30

ตารางที่ ง-3

ค่าการดูดซึมน้ำจนวนต้นมันสำปะหลัง 800 กก./ ลบ.ม.

ชั้นทดสอบ	น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	น้ำหนักหลังแช่น้ำ 2 ชม.(กรัม)	น้ำหนักหลังแช่น้ำ 24 ชม.(กรัม)	ค่าการดูดซึมน้ำ 2 ชม.(เปอร์เซ็นต์)	ค่าการดูดซึมน้ำ 24 ชม.(เปอร์เซ็นต์)
A1	19.33	29.00	36.94	50.02	91.10
A2	17.28	32.32	38.55	87.03	123.09
A3	18.85	29.05	36.55	54.11	93.89
B1	17.98	26.48	33.88	47.27	88.43
B2	15.95	31.86	37.22	99.74	133.35
B3	19.16	27.84	36.45	45.30	90.24
C1	18.01	26.88	32.99	49.25	83.17
C2	18.06	28.08	34.33	55.48	90.08
C3	18.84	29.21	35.40	55.04	87.89
ค่าเฉลี่ย				63.33	97.91

ตารางที่ ง-4

ค่าการดูดซึมน้ำจนวนขังข้าวโพด 400 กก./ ลบ.ม.

ชั้นทดสอบ	น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)	น้ำหนักหลังแช่น้ำ 2 ชม.(กรัม)	น้ำหนักหลังแช่น้ำ 24 ชม.(กรัม)	ค่าการดูดซึมน้ำ 2 ชม.(เปอร์เซ็นต์)	ค่าการดูดซึมน้ำ 24 ชม.(เปอร์เซ็นต์)
A1	7.38	19.49	21.68	164.09	193.76
A2	8.36	21.44	24.89	156.45	197.72
A3	8.25	20.49	26.49	148.36	221.09
B1	7.28	18.29	21.38	151.23	193.68
B2	9.34	22.29	27.02	138.65	189.29
B3	7.19	18.61	23.56	158.83	227.67
C1	6.60	16.90	20.07	156.06	204.09
C2	7.06	17.71	21.67	150.84	206.94
C3	6.94	16.99	21.83	144.81	214.55
ค่าเฉลี่ย				137.19	205.41

ตารางที่ ง-5

ค่าการดูดซึมน้ำของวัสดุแข็งข้าวโพด 800 กก./ ลบ.ม.

ชั้นทดสอบ	น้ำหนักก่อน แช่น้ำ (กรัม)	น้ำหนักหลังแช่น้ำ 2 ชม.(กรัม)	น้ำหนักหลังแช่ น้ำ 24 ชม.(กรัม)	ค่าการดูดซึมน้ำ 2 ชม.(เปอร์เซ็นต์)	ค่าการดูดซึมน้ำ 24 ชม.(เปอร์เซ็นต์)
A1	18.56	25.68	37.48	38.36	101.93
A2	17.73	27.42	40.72	54.65	129.66
A3	17.46	33.23	44.28	90.32	153.60
B1	20.10	25.83	41.40	28.50	105.97
B2	17.77	25.53	39.12	43.66	120.14
B3	17.15	23.30	36.70	35.86	113.99
C1	16.02	28.81	38.14	79.83	138.07
C2	17.85	26.41	39.86	47.95	123.30
C3	17.85	28.82	42.77	61.45	139.60
ค่าเฉลี่ย				53.39	125.13